



ACRIFIX® 1S 0126

Adhesivo disolvente de 1 componente

Producto y aplicación

Tipo de adhesivo

Adhesivo disolvente de 1 componente. Poco viscoso, transparente, incoloro a ligeramente violeta a amarillento, con endurecimiento físico.

Ámbito de aplicación

Para pegar uniones en T y superficies estrechas de cualquier tipo de PLEXIGLAS® no reticulado; especialmente idóneo para obtener un pegado sin fisuras, incluso de piezas de tensiones ligeras internas de PLEXIGLAS® XT semiacabado extrusionado y piezas moldeadas por inyección de masa de moldeo PLEXIGLAS®. Sólo aparecen fisuras en el caso de piezas con grandes tensiones internas.

ACRIFIX® 1S 0126 rellena las juntas de manera limitada. Estabilidad en muy poco tiempo. Permite utilizar las piezas poco tiempo después del pegado. Alta resistencia final. Para el pegado de otros materiales plásticos, se recomienda realizar pruebas previas.

Para uso exclusivamente industrial.

Almacenamiento/Transporte

Mantener el envase bien cerrado, guardar en un lugar fresco. UN 1993

Instrucciones de trabajo

Generalmente se pega, formando un ángulo recto, el canto serrado o fresado de una pieza con la superficie original de otra pieza. Las piezas a unir deben encajar perfectamente. Las ranuras y hendiduras sólo se rellenan parcialmente. Antes de proceder al pegado, las superficies se deberán limpiar con éter de petróleo o isopropanol.

Se aplica ACRIFIX® 1S 0126 a través de un frasco con cánula o boquilla en el borde de una de las partes de la unión, y esta, a continuación, se pone en contacto con la otra parte de la unión comenzando por un lado. La unión queda fijada tras mantenerla sujeta durante un corto periodo de tiempo.

La formación de burbujas durante el pegado de cantos serrados se puede evitar si, antes de aplicar ACRIFIX® 1S 0126, se raspan con una cuchilla de suavizar o si se esmerila en húmedo la superficie de pegado con papel de lija (de grano 400 a 600) (a ser posible en ángulo recto respecto del canto), mediante fresado o mediante fresado con diamante. También una ligera presión sobre la superficie de pegado durante el secado puede reducir la formación de burbujas.

Otras observaciones

Al almacenar en frascos de PE, asegúrese de que el adhesivo siempre esté fresco, ya que su composición cambia por la evaporación de un componente y la capacidad del adhesivo de disolver el sustrato empobrece.

Un blanqueamiento alrededor de la junta de pegado se debe a la condensación de la humedad del aire y se produce especialmente a temperaturas demasiado bajas.

Atención: en el caso de adhesión con ACRIFIX® 1S 0126, puede verse afectado el endurecimiento de los adhesivos ACRIFIX® 2R. Debido al influjo de la luz, el color de ACRIFIX® 1S 0126 puede amarillear, pero ello no influye al rendimiento de la adhesión. Para el ajuste de la viscosidad, ACRIFIX® 1S 0126 se puede mezclar con ACRIFIX® 1S 0127 en cantidades ilimitadas.

Puede consultar más detalles en Directrices de trabajo en juntas, nº de identificación 311-3.

Propiedades de las uniones pegadas

Estabilidad

- PLEXIGLAS® GS consigo mismo: ~ 30 seg
- PLEXIGLAS® XT consigo mismo: ~ 10 seg

Uso de las piezas pegadas

no antes de 3 horas

La resistencia de las uniones pegadas

La resistencia definitiva de la unión pegada se alcanza al cabo de unas 24 horas o después del atemperado realizado inmediatamente después del endurecido del adhesivo.

Resistencia a la tracción v = 5 mm/min)

| Material (consigo mismo) | sin atemperar | Atemperado (5 horas a 80 °C) |
|--------------------------|---------------|------------------------------|
| PLEXIGLAS® GS OFOO | 15-25 MPa | 25-35 MPa |
| PLEXIGLAS® XT OA000 | 15-25 MPa | 25-35 MPa |

La resistencia se puede aumentar mediante el templado. De esta forma, también aumenta la resistencia a la intemperie.

Aspecto de las uniones pegadas

- Transparente incoloro.
- Formación de burbujas: con PLEXIGLAS® XT mayor, con PLEXIGLAS® GS menor.
- Si las piezas son de color, existe la posibilidad de que se decoloren ligeramente.

Límitación de la responsabilidad

Nuestros adhesivos ACRIFIX® y el resto de nuestros productos auxiliares están desarrollados exclusivamente para nuestros productos PLEXIGLAS®. Están específicamente adaptados a las propiedades de este material. Por ello, todas las recomendaciones e indicaciones de uso se refieren exclusivamente a estos productos.

La utilización con productos de otros fabricantes anula cualquier derecho de indemnización, especialmente en lo que se refiere a la ley de responsabilidad por productos.

Medidas de seguridad y protección de la salud

Información sobre medidas de seguridad, protección personal y eliminación de residuos, se puede encontrar en nuestra hoja de datos de seguridad.

Es válido el programa de suministros actual en cada caso.

Valores orientativos de las propiedades

| Propiedades | Valores |
|---|---|
| Viscosidad; Brookfield II/6/20°C | 850 - 1100 mPa • s |
| Densidad (20 °C) | ~ 1,14 g/cm ³ |
| Índice de refracción n _{D20} | ~ 1,42 |
| Color | transparente, ligeramente violeta a amarillento; el color no influye en las propiedades adhesivas. |
| Punto de inflamación; DIN EN ISO 13736 | ≥ 24°C |
| Contenido de materia sólida | aprox. 10 % |
| Conservabilidad | 2 años desde el envasado, en condiciones de almacenamiento correctas |
| Temperatura de almacenamiento | máx.30°C |
| Materiales de envase | vidrio tintado y aluminio |
| Diluyentes | ACRIFIX® 1S 0126 se puede diluir con ACRIFIX® 1S 0127 sin limitaciones |
| Endurecido | físico por evaporación y absorción en las piezas a unir. |
| Limpiador para equipo | acetato de etilo |

Röhm GmbH
Acrylic ProductsRiedbahnstraße 70
64331 Weiterstadt
Alemania**www.plexiglas.de**
www.roehm.com

® = marca registrada

PLEXIGLAS y ACRIFIX son marcas registradas de Röhm GmbH, Darmstadt.

Certificada según DIN EN ISO 9001 (calidad) y DIN EN ISO 14001 (medio ambiente)

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación de inspeccionar y comprobar

cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.